

PLOKŠČIŲ STOGŲ IZOLIACIJA

DACHROCK 185

Ypač kietos akmens vatos plokštės stogams

Gaminio aprašymas: Dachrock 185 yra ypač kietos plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Dachrock 185 plokštės yra naudojamos plokščių (sutapdintų) stogų vienasluoksnei arba viršutiniam sluoksniui daugiasluoksniuose konstrukcijose, šilumos izoliacijai. Dachrock 185 plokštės yra tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui jį įrengiant virš profiliuotos plieno skardos lakštų.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T4-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm		2000
Plotis, mm		1200
Storis, mm		20
Paletėje:	m ²	144,0
	plokščių sk.	60

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 185	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T4	-	LST EN 13162
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 80	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui	TR	≥ 15	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova	PL (5)	≥ 700	N	LST EN 12430
Vandens įmirkis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0	LST EN 12087
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1

Pastabos: Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo bei priežiūros metu visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL[®]
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.