

TINKUOJAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA

FRONTROCK MAX E

Dvitankės akmenų vatos plokštės tinkuojamiems fasadams

Gaminio aprašymas: Frontrock Max E yra kietos dvitankės plokštės, gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmenų vatos. Frontrock Max E plokščių apie 20 mm storio kietesnioji (tankesnė) plokštės pusė pažymėta užrašu. Plokštės montuojamos užrašu į išorę.

Gaminio paskirtis: Frontrock Max E plokštės yra naudojamos išorės sienų šilumos izoliacijai, ir yra kaip pagrindas tinkavimui.

Gaminio kodas:

MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1



Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1000							
Plotis, mm	600							
Storis, mm	80	100	120	150	160	180	200	
Pakuotėje:	m ²	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	Plokščių sk.	3	3	3	2	2	2	2
Paletėje:	m ²	36,0	28,8	21,6	19,2	14,4	14,4	14,4
	Plokščių sk.	20	24	20	16	16	12	12

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis:	kietesnio viršutinio sluoksnio	ρ	~ 150	kg/m ³	LST EN 1602
	minkštesnio apatinio sluoksnio		~ 80		
Deklaruojamas šilumos laidumas:		λ_D	0,036	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė		T	T5	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje		DS (T+)	< 1	%	LST EN 1604
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 °C temperatūroje ir 90 % drėgmės sąlygomis		DS(TH)			
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai		CS (10)	≥ 20	kPa	LST EN 826
Stipris tempiant statmenai paviršiui		TR	≥ 10	kPa	LST EN 1607
Sutelktoji apkrova		PL (5)	≥ 250	N	LST EN 12430
Vandens įmirkis	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0		LST EN 12087
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1

Pastaba: Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.

Visą informaciją apie Rockwool akmenų vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.